

S 900

UNIWERSALNY SILIKON



OPAKOWANIE

Kartridż 280 ml, kieszka 600 ml

KOLORY

biały, transparentny

Nie może być malowany.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

- Bez gruntowa przyczepność do większości podłoży spotykanych w budownictwie.
- Elastyczność
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Śladowo mało wyczuwalny zapach
- Niekorozyjny dla metali
- Odpowiedni do podłoży alkalicznych takich jak beton, zaprawa, beton włóknisty.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

1. Temperatura stosowania :	+5 °C to + 40°C
2. Gęstość :	1,32 g/cm ³
3. Czas tworzenia się błony powierzchniowej. (w zależności od warunków środowiskowych):	20 - 25 min
4. Szybkość utwardzania:	2,0 mm/day
5. Twardość	30±2
6. Odporność na zmiany temperatury:	-40°C to +120°C
7. Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) :	700%
8. Moduł 100% (DIN 53504) :	0,25 N/mm ²
9. Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504)	1,20 N/mm ²

ZASTOSOWANIE

Silikon S-900 nadaje się do uszczelniania i łączenia konstrukcji ze szkła, aluminium, płytek, ceramiki, płytek szklanych, metali (cynk, miedź itp.), tworzyw sztucznych (PVC, epoksydy, poliester, poliwęglan, poliakrylan itp.), lakierowanego lub malowanego drewna, betonu, tynku, cegieł itp.

S-900 NADAJE SIĘ SZCZEGÓLNIE DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ NA RAMKACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO, PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE RAMKI POMIĘDZY ALUMINIUM A MARMUREM.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

KARTRIDŻ

Zamknięty wkład należy przeciąć w miejscu, gdzie kończy się gwint. Następnie na wkład nakręca się dyszę i nacina (najlepiej ukośnie) tak, aby powstał otwór proporcjonalny do szerokości szczeliny. Po odpowiednim nacięciu wkładu, uszczelniacz jest aplikowany w szczelinę za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego.

KISZKA

Kiszkę o pojemności 600 ml wkłada się do specjalnego pistoletu ręcznego lub pneumatycznego i nacina się ją na krawędzi. Następnie przykręca się dyszę pistoletu i nacina (najlepiej ukośnie), tworząc otwór proporcjonalny do szerokości spoiny.

Uszczelniacz musi być nakładany na czyste i suche powierzchnie (bez kurzu, luźnych cząstek, oleju itp.).

Zaleca się stosowanie samoprzylepnej taśmy papierowej po obu stronach złącza, w celu uniknięcia zabrudzenia.

Bezpośrednio po nałożeniu materiału uszczelniającego w złączu, powierzchnię nieutwardzonego uszczelnienia wygładzić za pomocą szpachelki lub palcem.

Ograniczenia : Szerokość spoiny nie może być mniejsza niż 3-4 mm, ani większa niż 30-40 mm.

Środki ostrożności : Należy całkowicie unikać kontaktu z oczami. W takim przypadku przemyć dużą ilością wody. Przechowywać z dala od dzieci.

Stabilność przechowywania : co najmniej 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w chłodnym (poniżej 25°C) i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w oparciu o naszą aktualną wiedzę. Jest to tylko wskazówka i nie jest w żaden sposób wiążąca, w szczególności w odniesieniu do naruszenia praw osób trzecich poprzez korzystanie z naszych produktów.

ELASTOTET GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI HANDLOWYMI.

Informacja ta w żadnym wypadku nie może być wykorzystywana jako substytut niezbędnych badań wstępnych, które same mogą zapewnić, że produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania. Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami i uzyskanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń.

Użytkownicy proszeni są o sprawdzenie, czy posiadają najnowszą wersję tego dokumentu, a ELASTOTET jest do ich dyspozycji w celu dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji.

Dystrybutor :

Canada Rubber Polska Sp. z o.o.

ul. Rozrywka 1,

31-419 Kraków

tel. (12) 416 14 56

www.canadarubber.pl

